

ISO 系統號 4-21:外發加工產品及外購品檢查事項

19、砂帶

A、規格: 品牌規格須與進料單相符。

B、外觀檢查砂帶邊不能成鋸齒，崩缺，按訂單砂號驗收。

C、長度檢查時雙疊起來量半徑公差在 10mm 內，寬度尺寸公差 ± 1 mm.

砂帶厚度公差在 ± 0.1 mm，接頭處厚度公差在 ± 0.1 mm 內。

D. 砂帶接頭上不能有氣泡翹起、要平、雙疊起接頭用手抬推動不鬆脫、不變形

E. 在砂帶任一處雙疊，砂帶上的砂粒不能爆裂為標準

F. 砂帶加工用廢后，接頭不能有破裂。